# 125 OMNI 3

## ADJUVANT DE TRANSFORMATION

171 SOLINTER + 125 OMNI 3 = P3

PREPARATION DES SUPPORTS

## LES "PLUS" PRODUIT

- **Augmente les résistances mécaniques : dureté et flexibilité**
- **Renforce l'adhérence**
- **Evite le phénomène de "grillage" par forte chaleur**

## PROPRIETES

**125 OMNI 3** confère à l'enduit de lissage **171 SOLINTER** la qualité P3 (lorsque celui-ci est appliqué en épaisseur minimale de 3 mm en tous points).**125 OMNI 3** facilite la réalisation d'enduit jusqu'à 10 mm. Il autorise l'application directe sans primaire sur supports conformes au CPT Lissage de Sols. Adjuvant pour les enduits de lissage et ragréages autolissants.

## DOMAINES D'APPLICATION

- Sols : intérieurs.

**Supports admissibles**(1)

- Chape rapportée
- Chape incorporée
- Dalle surfacée en béton
- Elément préfabriqué
- Plancher chauffant (eau chaude ou réversible)(2)
- Plancher Rayonnant Electrique(2)
- Plaque de plâtre (Prégychape)
- Plaque à base de cellulose (type FERMACELL)(2)
- Plaque ciment (type HARDIBACKER)
- Béton et mortier allégés(2) (d ≥ 0,5)
- Chapes fluides anhydrite(2) ou ciment(2)
- Chape asphalte (type AI1)(2)(3)
- Système d'étanchéité liquide (type 588)
- Ancien carrelage
- Peinture poncée
- Dalle plastique rigide(2)
- Trace de colle
- Panneau bois (CTB-H/CTB-X/CTB-S)(2)
- Parquet à lames(2)(4)

(1) associés avec le primaire indiqué en fonction de la porosité.
(2) avec 2 doses d'adjuvant.
(3) nous consulter pour essai de convenance.
(4) avec armature TV 10 noyée dans l'enduit.

## CARACTERISTIQUES

- **Présentation** : liquide brun-rouge
- **Densité** : 1,1 ± 0,1
- **pH** : 7 ± 1
- **Extrait sec** : 51% ± 1%
- **Classement** : ininflammable, non toxique
- **Composition** : dispersion aqueuse de copolymères acryliques

## MODE D'EMPLOI

### Préparation des supports

- Les supports doivent être conformes aux textes en vigueur DTU et CPT édités par le CSTB.
- Ils doivent être sains, solides, secs, propres, non fissurés, exempts de graisse, de traces de plâtre, de cire ou de tout autre produit pouvant altérer l'accrochage.
- Eliminer par grattage, puis par balayage ou aspiration, les traces de plâtre, de laitance, de peinture, de colle ou d'enduit.
- Les sols souillés de cire, de graisse ou de peinture doivent être décapés.
- Dans tous les cas, les supports doivent être dépoussiérés.

### Préparation du produit

- **125 OMNI 3** se présente en dose plastique d'un litre prêt à l'emploi.
- Mélanger à l'eau de gâchage 1 litre de **125 OMNI 3**. Ajouter progressivement 1 sac de 25 kg de poudre jusqu'à obtention d'une pâte onctueuse, homogène et sans grumeaux.
- Utiliser pour le mélange un malaxeur électrique à vitesse lente (500 tours/min).
- Laisser reposer la gâchée 3 à 5 min.
- Remélanger juste au moment de l'emploi.

### Application

- Incorporer l'adjuvant **125 OMNI 3** jusqu'à 2 doses (maximum) par sac de 25 kg, en particulier sur panneau bois, parquet à lames et dalle plastique rigide.
- De plus, dans ce cas, noyer l'Armature TV 10 dans l'enduit afin de favoriser une meilleure répartition des tensions.

## PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Température d'utilisation comprise entre + 5°C et + 30°C.
- Nettoyage produit frais à l'eau.
- Consulter la fiche de données de sécurité avant utilisation du produit.

**CONSOMMATION**
1 ou 2 dose(s) par sac de 25 kg.

**CONDITIONNEMENT**
- Dose de 1 litre.

**CONSERVATION**
1 an à partir de la date de fabrication en emballage d'origine non ouvert et stocké à l'abri du gel et des fortes températures.

**GARANTIE**
- R.C. fabricant.

**DOCUMENTS DE REFERENCE**
- Avis Technique CSTB en vigueur.
- Certification CSTBat

Documentation technique 2008

**PAREXLANKO S.A.** / Département Colles & Sols - 19 place de la Résistance - 92446 Issy les Moulineaux Cedex
Tél. (33) 01 41 17 45 45 - Fax (33) 01 41 17 19 55

PAREXLANKO
www.parexlanko.com